

Приложение 8
к техническому регламенту Таможенного союза
"О безопасности продукции легкой промышленности"
(ТР ТС 017/2011)

Требования
химической и биологической безопасности кожи, меха и изделий из них

С изменениями и дополнениями от:

9 августа 2016 г.

Наименование продукции	Наименование показателя свойств	Нормируемое значение показателя
1	2	3
Кожа для низа обуви, для рантов, для протезов и деталей музыкальных инструментов кожаные полуфабрикаты	Массовая доля водовываемого хрома (VI), мг/кг Массовая доля свободного формальдегида, мкг/г	не более 3,0 не более 300 не более 75 (для стелечных кож)
Кожа для верха и подкладки обуви, для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц, галантерейная, мебельная и для обивки различных изделий	Массовая доля водовываемого хрома (VI), мг/кг Массовая доля свободного формальдегида, мкг/г Устойчивость окраски, балл, к: - сухому трению - мокрому трению - "поту"	не более 3,0 не более 300 не более 75 (для подкладочных кож) не менее 4 не менее 3 не менее 3
Кожа искусственная для верха и подкладки обуви, для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц, галантерейная, мебельная и для обивки различных изделий	Устойчивость окраски, балл, к: - сухому трению - мокрому трению	не менее 4 не менее 4
Одежда и изделия из меха, шкурки меховые выделанные	Массовая доля свободного формальдегида, мкг/г Массовая доля водовываемого хрома (VI), мг/кг Температура сваривания кожаной ткани меха, С рН водной вытяжки кожаной ткани меха устойчивость окраски к сухому трению, балл: - кожаной ткани (для шкурок меховых выделанных с отделкой кожаной ткани и изделий, изготовленных кожаной тканью наружу) - волосяного покрова	не более 300 не менее 3,0 не менее 50 не менее 3,5 не менее 3 не менее 4